

# Der perfekte Fußboden für individuellen Ladenbau.



The perfect floor for individual shopfitting.

Le sol parfait pour un agencement de magasin personnalisé.

De perfecte vloer voor de winkelinrichting.









## Designbodenbeläge für ein einzigartiges Shopdesign.

Der Einzelhandel wird mehr und mehr von den Entwicklungen im Markt geprägt und beeinflusst. Ob große Shopping-Center auf der grünen Wiese oder der Trend zum E-Commerce im Internet, immer mehr muss Wert gelegt werden auf ein ansprechendes und wenn möglich einzigartiges Shopdesign, um den Kunden den Einkauf wieder als Erlebnis nahe zu bringen.

PROJECT FLOORS hat sich auf Kunststoff-Designbodenbeläge spezialisiert, die im modernen Ladenbau viele Vorzüge ausspielen können. Authentische Nachbildungen von Holz-, Stein- und Keramikoptiken sind vom Original kaum zu unterscheiden und bilden die Grundlage für Ihre persönliche Raumgestaltung, ob dezent zurückhaltend oder auffällig und tonangebend. Durch die Wasserunempfindlichkeit sind alle Dekore einfach und kostengünstig zu reinigen und sind durch ihre Belastbarkeit auch für das sehr stark frequentierte Objekt bestens geeignet.

Eine Vielzahl von Designs mit verschiedensten Farben, Prägungen und Maserungen lässt keine Wünsche offen. Durch die Elementbauweise ergeben sich mit den Kombinationsmöglichkeiten untereinander oder dem Verarbeiten von Fugenprofilen, Intarsien, Bordüren oder Friesstreifen scheinbar unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für eine individuelle Innenarchitektur.

### Wirtschaftlich effektive Bodenbeläge

Für eine kostenbewusste Realisierung Ihrer Räumlichkeiten bieten wir Ihnen zwei entsprechende Kollektionen mit insgesamt fünf verschiedenen Nutzschriftstärken an, perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Nutzungsgrade und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses.

So kann gegebenenfalls ein gesamtes Objekt mit der gleichen Optik ausgestattet werden, die Stärken der Nutzschrift und somit die Kosten für den Bodenbelag können aber je nach Anforderung gewählt werden, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.

## Design floor coverings for a unique shop design.

The retail trade is more and more influenced and affected by the market developments. To withstand giant out-of-town malls or the e-commerce on the Internet, the customer has to realise shopping as experience again. An appealing and if possible unique shop design is a key factor for this.

PROJECT FLOORS is specialised in design floor coverings, which offer many benefits in modern shopfitting. Authentic reproductions of wood, stone and ceramic designs are difficult to differentiate and provide the foundation for your personal interior design – either reserved and discreet or eye-catching and peculiar.

Being resistant to water, all floors are easy and cost-efficiently to clean. And due to the durability they are well applicable even in highly frequented areas.

A variety of designs with different colours, embossing and texture offers the perfect choice for every taste. Installed as single elements, designs can be combined or be complemented with feature strips, inlays, or borders in unlimited ways for an individual interior architecture.

### Cost-effective floor coverings

For a cost-effective realisation of your shop, we offer two different collections with altogether five wear layer thicknesses, exactly adjusted to the different degrees of utilisation and the individual properties of your facility.

So where applicable a complete shop can be installed with the same design, but the wearlayer and therefore the costs for the floor can be chosen according to the customer frequency for an excellent value for money.

## Des revêtements de sol design pour un aménagement de magasin unique.

Le commerce de détail est de plus en plus déterminé et influencé par les évolutions du marché. Pour faire face aux centres commerciaux géants en dehors des centres villes ou au commerce en ligne, on doit faire en sorte que le client perçoive de nouveau le shopping comme une expérience unique. Un agencement de magasin attrayant et aussi original que possible constitue alors un facteur clé.

PROJECT FLOORS est spécialisé dans les revêtements de sol design qui offrent de nombreux avantages pour un agencement de magasin moderne. Les imitations bois, pierre et carrelage sont tellement authentiques qu'il est difficile de faire la différence avec l'original ; elles forment la base de votre architecture intérieure personnelle, qu'elle soit discrète et sobre ou originale et particulière.

Imperméables, tous les sols permettent un entretien facile et économique. Et grâce à leur résistance, ils sont parfaitement adaptés à des surfaces fortement fréquentées.

Avec sa panoplie de designs de différentes couleurs, aspects et textures, notre gamme est adaptée à tous les goûts. Grâce à leur installation en éléments séparés, les dessins offrent des possibilités illimitées de combinaison entre eux ou peuvent être complétés par des joints, des bordures ou des marqueteries afin de créer une architecture d'intérieur originale.

### Revêtements de sol économiques

Pour l'agencement économique de votre magasin, nous vous proposons deux collections différentes avec cinq épaisseurs de couches d'usure au total, parfaitement adaptées aux différentes utilisations et aux caractéristiques spécifiques de votre magasin.

Ainsi, il est possible d'aménager l'ensemble d'un magasin dans un design identique, mais vous pouvez choisir la couche d'usage et donc maîtriser les coûts suivant la fréquentation afin d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible.

## Design vloeren voor een uniek winkelontwerp.

De winkelbouw wordt meer en meer beïnvloed door de huidige marktontwikkelingen. Om tegenstand te bieden aan grote winkelcentra en het internet handel, moet de consument het winkelen in stad of dorp weer als een uitdaging zien. Een aantrekkelijk en als mogelijk uniek winkelontwerp, is een belangrijke factor hierin.

PROJECT FLOORS is gespecialiseerd in design vloeren, welke veel voordelen in de moderne winkelrichting bieden. Authentieke reproducties van hout, steen en ceramische dessins welke exact kunnen worden aangepast, zijn moeilijk te onderscheiden van het originele product. De vloeren bieden een basis voor uw persoonlijke winkelontwerp, of dit nu behoudend en bescheiden of eye-catching en een beetje gek moet zijn.

Alle PROJECT FLOORS vloeren zijn waterbestendig en makkelijk te reinigen en te onderhouden. Dankzij de duurzaamheid kunnen de vloeren zelfs in extreem projectmatig gebruikte ruimtes worden toegepast.

PROJECT FLOORS biedt een diversiteit aan dessins in verschillende kleuren, reliëfs en texturen om de perfecte keuze te kunnen maken voor ieder winkelinterieur. De tegels en stroken kunnen ook geplaatst worden in combinatie met strips, inlays, logo's en borderranden, welke voor een exclusief en architectonisch resultaat kunnen zorgen.

### Onderhoudsvriendelijk waardoor kostenbesparend in onderhoud

Om uw winkel op een kostenbesparende manier te kunnen realiseren, biedt PROJECT FLOORS twee verschillende collecties met in totaal vijf gebruikslaagsterktes. De vloeren kunnen afgestemd en bepaald worden op het type projectgebruik, zodat daar waar de kosten bespaard kunnen worden, dit ook mogelijk is.






Home Collection

# Referenzen

References  
Références  
Referenties





Applestore McWorld, Wels / Österreich





Duty Free Shop,  
Köln Bonn  
Airport







PW 3620/55




PW 2920/55



PW 3610/55

**Möbelhaus Hofmeister, Sindelfingen**  
*Furniture shop, Sindelfingen*





Gaastra, Berlin





Modehaus  
Peter Hahn,  
Heilbronn  
*Fashion Store, Heilbronn*





Flick Fashion, Hamm








Napapijri,  
Dortmund







PW 3039/55


Juwelier Pletzsch, Sulzbach  
*Juweller Pletzsch, Sulzbach*



# Walbusch, Köln







Mc Gregor Showroom,  
Berlin





Charles Vögele,  
Albstadt  
*Fashionstore,  
Albstadt*







Modehaus  
Biedendieck,  
Glandorf  
*Fashion store, Glandorf*





Betten Beckord, Gütersloh



# Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher

## Design floor coverings with non-phthalate plasticizer

Hexamoll® DINCH®

PROJECT FLOORS verzichtet vollständig auf die Verwendung von phthalathaltigen Weichmachern in der Produktion aller seiner Bodenbeläge.

Stattdessen kommt ausschließlich die sichere Alternative Hexamoll® DINCH® zum Einsatz, die von BASF für Anwendungen in engem menschlichen Kontakt entwickelt wurde. Hierzu gehören insbesondere die sensiblen Bereiche Spielzeug, Medizinprodukte oder Lebensmittelverpackungen.

Hexamoll® DINCH® ist der am besten untersuchte Nicht-Phthalatweichmacher. Unabhängige Gutachten belegen:

- hervorragende toxikologische Eigenschaften
- die Zulassung für Babyartikel
- mehr als 6fach bessere Grenzwerte für die Migration in Lebensmittel
- beste Werte in der Ökoeffizienz-Analyse im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte über den Lebenszyklus eines Produktes

*PROJECT FLOORS has completely stopped using plasticizers containing phthalates in the production of all its floor coverings.*

*Instead, only the safe alternative Hexamoll® DINCH® will be used, developed by BASF for uses in close human contact. These especially include the sensitive areas of toys, medical articles or food packaging.*

*Hexamoll® DINCH® is the best-researched non-phthalate plasticizer. Independent assessments show:*

- *Excellent toxicological properties*
- *Approval for baby articles*
- *More than six-fold better limits for migration in food*
- *The best ranking in ecological efficiency analyses, considered holistically in terms of ecological and economical aspects throughout the life cycle of a product*



Wo kommt Hexamoll® DINCH® auch zum Einsatz?  
Where else is Hexamoll® DINCH® put to use?

#### Spielzeug und Kinderartikel:

- Puppen und Figuren
- Aufblasbare Spielzeuge und Bälle
- Schwimmhilfen
- Baby- und Kinderartikel

#### Lebensmittelverpackungen:

- Frischhaltefolie
- Frischesiegel
- Kronkorken
- Dichtringe

#### Sport- und Freizeitartikel:

- Gymnastikbälle
- Turnmatten
- Massagebälle
- Duschvorhänge

#### Medizinische Artikel:

- Blutbeutel
- Beatmungsschläuche
- Katheter
- Einweghandschuhe

#### Toys and children's articles:

- Dolls and figurines
- Inflatable toys and balls
- Swimming aids
- Baby and children's articles

#### Food packaging:

- Cling films
- Freshness seals
- Cap closures
- Sealing rings

#### Sport and leisure articles:

- Gymnastic balls
- Exercise mats
- Massage balls
- Shower curtains

#### Medical articles:

- Blood bags
- Respiratory tubes
- Catheters
- Disposable gloves

# Umweltschutz und Nachhaltigkeit

## Environment and sustainability

PROJECT FLOORS legt großen Wert auf die Umweltverträglichkeit aller Prozesse und Produkte.

Mit der Zertifizierung unserer Produktionsstandorte nach der weltweit gültigen und bedeutendsten Umweltmanagementnorm ISO 14001:2004 haben wir uns selbst verpflichtet, bei allen unternehmerischen Entscheidungen die Umweltaspekte zu berücksichtigen und die Umweltsituation kontinuierlich zu verbessern. Dies bedingt zum Beispiel einen sorgsam Einsatz aller Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Wertorientierung, den Schutz von Wasser- und Luftqualität oder die Reduktion von Abfall während der gesamten Fertigung. Gewährleistet wird die Einhaltung der Vorgaben durch regelmäßige Überprüfungen einer unabhängigen Zertifizierungsstelle.

Die Herstellung unserer Bodenbeläge erfolgt deutlich energieeffizienter als bei vielen Alternativprodukten. Die lange Lebensdauer bei geringem Unterhaltsaufwand in der täglichen Reinigung trägt ebenfalls zur guten Gesamtbilanz der eingesetzten Energie während der Produktion bei.


Selbst nach dem Ende der Nutzung ergibt sich durch viele Recyclingmöglichkeiten ein positives ökologisches Gesamtbild. So kann das Altmaterial durch seine einheitliche Zusammensetzung nach einer Aufarbeitung wieder an Stelle von neuen Rohstoffen in den Produktionsprozess integriert werden. Eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwendung unserer Produkte und Verpackungen unterstützen wir durch die Mitgliedschaft in den relevanten Organisationen.

*PROJECT FLOORS attaches great importance to the environmental safety of all its processes and products.*

*With the certification of our production facilities to the worldwide and most significant environmental management system ISO 14001:2004 we have pledged ourselves to considering environmental issues and continuously improve the environmental situation with every corporate decision. This involves for example a diligent use of all resources in terms of sustainability, protection of water and air quality and reduction of waste during the entire production facility. Compliance with every requirement is guaranteed by regular audits by independent certification authorities.*

*The manufacture of our floor coverings consumes much less energy than many alternative products. Long life cycles and the low maintenance requirement for daily cleaning also contributes to the positive balance of energy used during production.*

*Even at the end of useful life the various possibilities for recycling reinforce the positive ecological picture. Due to the flooring's composition processed waste can be reused saving new raw materials. PROJECT FLOORS supports the professional recycling of our products and packaging with memberships of the relevant institutions.*



# Raumklima

## Indoor air climate

PROJECT FLOORS Bodenbeläge werden regelmäßig und wiederholt auf Emissionen geprüft, um das Raumklima in öffentlichen und privaten Gebäuden nicht zu beeinflussen.

Daher haben alle unsere Bodenbeläge das „Indoor Air Comfort Gold“-Zertifikat. Als Grundlage für diese Prüfung werden alle relevanten Anforderungen in der EU zur Innenraumluft herangezogen, um den jeweils strengsten Grenzwert als Messlatte festzulegen. Dabei belegt das normale Niveau „Indoor Air Comfort“ die Einhaltung aller Anforderungen von Behörden an die Emissionswerte, das höhere Gold-Niveau weist zusätzlich noch die Unterschreitung der Grenzwerte aller freiwilligen Gütezeichen aus.

*PROJECT FLOORS floor coverings are regularly and repeatedly tested for low emissions to avoid influence on the indoor climate in commercial and residential buildings.*

*Therefore all our floor coverings are in accordance to the "Indoor Air Comfort" certificate. This is a test for low emissions, showing compliance with emission requirements of all relevant European specifications. The even higher level "Indoor Air Comfort Gold", valid for all PROJECT FLOORS products, additionally shows compliance with the specifications of all relevant voluntary labels.*





# Technische Daten

**floors@work/80**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Objekt- und Wohnbereich.

**floors@work/55**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für hohe Beanspruchung im Objektbereich und höchste Beanspruchung im Wohnbereich.

**LOOSE-LAY/55**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für hohe Beanspruchung im Objektbereich und höchste Beanspruchung im Wohnbereich.

**LOOSE-LAY/30**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Wohnbereich leichte Beanspruchung im Objektbereich.

Belagsart nach EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene Planken/Fliesen	Heterogene Planken/Fliesen
Beanspruchungsklasse EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
Dicke der Nutzschicht EN 429:	0,8 mm	0,55 mm
Anzahl der Farben:	12 Planken / 5 Fliesen	102 Planken / 36 Fliesen
Gesamtdicke EN 428:	2,5 mm	2,5 mm
Verpackungseinheit/Palette:	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Verschleißfestigkeit EN 660:	Gruppe T	Gruppe T
EN ISO 10582:	Typ 1	Typ 1
Angefaste Kanten:	ja (dekorabhängig)	ja (dekorabhängig)
Gesamtgewicht EN 430:	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung:	ja/PU	ja/PU
Resteindruck EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140:	4 dB	4 dB
Lichtechtheit EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemikalienbeständigkeit EN 423:	gegeben*	gegeben*
Rutschsicherheit:	R9 oder R10 (dekorabhängig)	R9 oder R10 (dekorabhängig)
Reinigungs- und Pflegeempfehlung:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

Belagsart nach EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene Planken/Fliesen	Heterogene Planken/Fliesen
Beanspruchungsklasse EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Dicke der Nutzschicht EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Gesamtgewicht EN 430:	7,00 kg/m <sup>2</sup>	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Anzahl der Farben:	14 Planken / 6 Fliesen	14 Planken / 6 Fliesen
Verschleißfestigkeit EN 660:	Gruppe T	Gruppe T
EN ISO 10582:	Typ 1	Typ 1
Gesamtdicke EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Verpackungseinheit/Palette:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Angefaste Kanten:	ja	nein
Oberflächenvergütung:	ja/PU	ja/PU
Resteindruck EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140:	6 dB	6 dB
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140 mit LL UL 1000 Unterlage:	bis zu 15 dB	bis zu 15 dB
Lichtechtheit EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemikalienbeständigkeit EN 423:	gegeben*	gegeben*
Rutschsicherheit:	R9 bis R10 (dekorabhängig)	R9 bis R10 (dekorabhängig)
Reinigungs- und Pflegeempfehlung:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

**floors@home/40**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und mittlere Beanspruchung im Objektbereich.

**floors@home/30**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Wohnbereich und leichte Beanspruchung im Objektbereich.

**floors@home/20**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für hohe Beanspruchung im Wohnbereich.

Belagsart nach EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene Planken/Fliesen	Heterogene Planken/Fliesen	Heterogene Planken/Fliesen
Gesamtdicke EN 428:	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Verpackungseinheit/Palette:	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 685:	23, 32, 41	23, 31	22
Dicke der Nutzschicht EN 429:	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
Anzahl der Farben:	16 Planken / 4 Fliesen	74 Planken / 31 Fliesen	24 Planken / 6 Fliesen
Angefaste Kanten:	ja (dekorabhängig)	ja (dekorabhängig)	nein
Gesamtgewicht EN 430:	3,47 kg/m <sup>2</sup>	3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißfestigkeit EN 660:	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
EN ISO 10582:	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Oberflächenvergütung:	ja/PU	ja/PU	ja/PU
Resteindruck EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140:	2 dB	2 dB	2 dB
Lichtechtheit EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemikalienbeständigkeit EN 423:	gegeben*	gegeben*	gegeben*
Rutschsicherheit:	R9 oder R10 (dekorabhängig)	R9 oder R10 (dekorabhängig)	R9 oder R10 (dekorabhängig)
Reinigungs- und Pflegeempfehlung:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

**CLICK COLLECTION/55**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für hohe Beanspruchung im Objektbereich und höchste Beanspruchung im Wohnbereich.

**CLICK COLLECTION/30**

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für höchste Beanspruchung im Wohnbereich leichte Beanspruchung im Objektbereich.

Belagsart nach EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene Planken/Fliesen	Heterogene Planken/Fliesen
Beanspruchungsklasse EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Dicke der Nutzschicht EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Gesamtgewicht EN 430:	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,81 kg/m <sup>2</sup>
Anzahl der Farben:	13 Planken / 7 Fliesen	13 Planken / 7 Fliesen
Verschleißfestigkeit EN 660:	Gruppe T	Gruppe T
EN ISO 10582:	Typ 1	Typ 1
Gesamtdicke EN 428:	5,0 mm	5,0 mm
Verpackungseinheit/Palette:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Angefaste Kanten:	ja	ja
Oberflächenvergütung:	ja/PU	ja/PU
Resteindruck EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet gemäß EN 12529, Typ W	geeignet gemäß EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet bis 28 °C	geeignet bis 28 °C
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140:	9 dB	9 dB
Lichtechtheit EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemikalienbeständigkeit EN 423:	gegeben*	gegeben*
Rutschsicherheit:	R9 bis R10 (dekorabhängig)	R9 bis R10 (dekorabhängig)
Reinigungs- und Pflegeempfehlung:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte fordern Sie unsere Verlegeanleitung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung an.





# Technical Data

## floors@work/80

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty commercial and residential applications.

## floors@work/55

Luxury, high performance PVC-floor covering for high commercial and heavy duty residential applications.

## LOOSE-LAY/55

Luxury, high performance PVC-floor covering for high commercial and heavy duty residential applications.

## LOOSE-LAY/30

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty residential and light commercial applications.

Covering type according to EN 649/EN ISO 10582:	Heterogeneous Plankwood/Tiles	Heterogeneous Plankwood/Tiles
Performance classification EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
Wearlayer thickness EN 429:	0.8 mm	0.55 mm
Number of colours:	12 planks / 5 tiles	102 planks / 36 tiles
Total thickness EN 428:	2.5 mm	2.5 mm
Packaging per box/pallet:	3.34 m <sup>2</sup> /200.40 m <sup>2</sup>	3.34 m <sup>2</sup> /200.40 m <sup>2</sup>
Wear group EN 660:	Group T	Group T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Bevelled edges:	yes (depending on design)	yes (depending on design)
Total weight EN 430:	4.08 kg/m <sup>2</sup>	4.08 kg/m <sup>2</sup>
Surface treatment:	yes/PU	yes/PU
Residual indentation EN 433:	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm
Dimensional stability EN 434:	≤ 0.25 %	≤ 0.25 %
Castor chair suitability EN 425:	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W
Underfloor heating:	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C
Behaviour to fire EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance to thermal conductivity ISO 8302:	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound improvement ISO 10140:	4 dB	4 dB
Colour fastness EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Electrostatic characteristics EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemical resistance EN 423:	conforms*	conforms*
Slip resistance:	R9 or R10 (depending on design)	R9 or R10 (depending on design)
Maintenance/Cleaning recommendations:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

Covering type according to EN 649/EN ISO 10582:	Heterogeneous Plankwood/Tiles	Heterogeneous Plankwood/Tiles
Performance classification EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Wearlayer thickness EN 429:	0.55 mm	0.55 mm
Total weight EN 430:	7.00 kg/m <sup>2</sup>	7.23 kg/m <sup>2</sup>
Number of colours:	14 planks / 6 tiles	14 planks / 6 tiles
Wear group EN 660:	Group T	Group T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Total thickness EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Packaging per box/pallet:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Bevelled edges:	yes	no
Surface treatment:	yes/PU	yes/PU
Residual indentation EN 433:	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm
Dimensional stability EN 434:	≤ 0.25 %	≤ 0.25 %
Castor chair suitability EN 425:	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W
Underfloor heating:	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C
Behaviour to fire EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance to thermal conductivity ISO 8302:	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound improvement ISO 10140:	6 dB	6 dB
Impact sound improvement ISO 10140 with LL UL 1000 underlay:	up to 15 dB	up to 15 dB
Colour fastness EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Electrostatic characteristics EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemical resistance EN 423:	conforms*	conforms*
Slip resistance:	R9 to R10 (depending on design)	R9 to R10 (depending on design)
Maintenance/Cleaning recommendations:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

## floors@home/40

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty residential and medium commercial applications.

## floors@home/30

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty residential and light commercial applications.

## floors@home/20

Luxury, high performance PVC-floor covering for residential applications.

Covering type according to EN 649/EN ISO 10582:	Heterogeneous Plankwood/Tiles	Heterogeneous Plankwood/Tiles	Heterogeneous Plankwood/Tiles
Total thickness EN 428:	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Packaging per box/pallet:	3.34 m <sup>2</sup> /240.48 m <sup>2</sup>	3.34 m <sup>2</sup> /240.48 m <sup>2</sup>	3.34 m <sup>2</sup> /240.48 m <sup>2</sup>
Performance classification EN 685:	23, 32, 41	23, 32	22
Wearlayer thickness EN 429:	0.4 mm	0.3 mm	0.2 mm
Number of colours:	16 planks / 4 tiles	74 planks / 31 tiles	24 planks / 6 tiles
Bevelled edges:	yes (depending on design)	yes (depending on design)	no
Total weight EN 430:	3.47 kg/m <sup>2</sup>	3.8 kg/m <sup>2</sup>	3.1 kg/m <sup>2</sup>
Wear group EN 660:	Group T	Group T	Group T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1	Type 1
Surface treatment:	yes/PU	yes/PU	yes/PU
Residual indentation EN 433:	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm
Dimensional stability EN 434:	≤ 0.25 %	≤ 0.25 %	≤ 0.25 %
Castor chair suitability EN 425:	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W
Underfloor heating:	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C
Behaviour to fire EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance to thermal conductivity ISO 8302:	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound improvement ISO 10140:	2 db	2 db	2 db
Colour fastness EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Electrostatic characteristics EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemical resistance EN 423:	conforms*	conforms*	conforms*
Slip resistance:	R9 or R10 (depending on design)	R9 or R10 (depending on design)	R9 or R10 (depending on design)
Maintenance/Cleaning recommendations:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

## CLICK COLLECTION/55

Luxury, high performance PVC-floor covering for high commercial and heavy duty residential applications.

## CLICK COLLECTION/30

Luxury, high performance PVC-floor covering for heavy duty residential and light commercial applications.

Covering type according to EN 649/EN ISO 10582:	Heterogeneous Plankwood/Tiles	Heterogeneous Plankwood/Tiles
Performance classification EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Wearlayer thickness EN 429:	0.55 mm	0.55 mm
Total weight EN 430:	9.68 kg/m <sup>2</sup>	9.81 kg/m <sup>2</sup>
Number of colours:	13 planks / 7 tiles	13 planks / 7 tiles
Wear group EN 660:	Group T	Group T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Total thickness EN 428:	5.0 mm	5.0 mm
Packaging per box/pallet:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Bevelled edges:	yes	yes
Surface treatment:	yes/PU	yes/PU
Residual indentation EN 433:	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm
Dimensional stability EN 434:	≤ 0.25 %	≤ 0.25 %
Castor chair suitability EN 425:	yes – using EN 12529, Typ W	yes – using EN 12529, Typ W
Underfloor heating:	suitable up to 28 °C	suitable up to 28 °C
Behaviour to fire EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance to thermal conductivity ISO 8302:	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound improvement ISO 10140:	9 dB	9 dB
Colour fastness EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Electrostatic characteristics EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemical resistance EN 423:	conforms*	conforms*
Slip resistance:	R9 to R10 (depending on design)	R9 to R10 (depending on design)
Maintenance/Cleaning recommendations:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\* Vis-à-vis the short-term effects of normal, domestic agents

Please ask for our detailed installation and maintenance/cleaning instructions.



# Fiche Technique

## floors@work/80

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme ultra résistant pour l'usage professionnel et domestique.

## floors@work/55

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage professionnel et ultra résistant pour l'usage domestique.

Type de revêtement selon EN 649/EN ISO 10582:	Hétérogène planches / carreaux	Hétérogène planches / carreaux
Classe d'intensité d'usage EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
Épaisseur de la couche d'usure EN 429:	0,8 mm	0,55 mm
Nombre de coloris:	12 planches / 5 carreaux	102 planches / 36 carreaux
Épaisseur totale EN 428:	2,5 mm	2,5 mm
Unité d'emballage/palette:	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Résistance à l'usure et au déchirement EN 660:	Groupe T	Groupe T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Bords chanfreinés:	oui (selon dessin)	oui (selon dessin)
Poids total EN 430:	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>
Traitement de surface:	oui/PU	oui/PU
Poinçonnement résiduel EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Résistance aux sièges à roulettes EN 425:	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol:	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140:	4 dB	4 dB
Tenue à la lumière EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Résistance électrique EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Résistance aux substances chimiques EN 423:	résistant*	résistant*
Résistance au glissement:	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)
Conseil de nettoyage et d'entretien:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

## LOOSE-LAY/55

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage professionnel et ultra résistant pour l'usage domestique.

## LOOSE-LAY/30

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage domestique et résistant pour l'usage professionnel.

Type de revêtement selon EN 649/EN ISO 10582:	Hétérogène planches / carreaux	Hétérogène planches / carreaux
Classe d'intensité d'usage EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Épaisseur de la couche d'usure EN 429:	0,55 mm	0,55 mm
Poids total EN 430:	7,00 kg/m <sup>2</sup>	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de coloris:	14 planches / 6 carreaux	14 planches / 6 carreaux
Résistance à l'usure et au déchirement EN 660:	Groupe T	Groupe T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Épaisseur totale EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Unité d'emballage/palette:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Bords chanfreinés:	oui	non
Traitement de surface:	oui/PU	oui/PU
Poinçonnement résiduel EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Résistance aux sièges à roulettes EN 425:	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol:	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140:	6 dB	6 dB
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140 avec LL UL 1000 base de support:	Jusqu'à 15 dB	Jusqu'à 15 dB
Tenue à la lumière EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Résistance électrique EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Résistance aux substances chimiques EN 423:	résistant*	résistant*
Résistance au glissement:	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)
Conseil de nettoyage et d'entretien:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

## floors@home/40

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme pour l'utilisation répétée à la maison ou l'utilisation normale dans des locaux professionnels.

## floors@home/30

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage domestique et résistant pour l'usage professionnel.

## floors@home/20

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage domestique.

Type de revêtement selon EN 649/EN ISO 10582:	Hétérogène planches / carreaux	Hétérogène planches / carreaux	Hétérogène planches / carreaux
Épaisseur totale EN 428:	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Unité d'emballage/palette:	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>
Classe d'intensité d'usage EN 685:	23, 32, 41	23, 31	22
Épaisseur de la couche d'usure EN 429:	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
Nombre de coloris:	16 planches / 4 carreaux	74 planches / 31 carreaux	24 planches / 6 carreaux
Bords chanfreinés:	oui (selon dessin)	oui (selon dessin)	non
Poids total EN 430:	3,47 kg/m <sup>2</sup>	3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Résistance à l'usure et au déchirement EN 660:	Groupe T	Groupe T	Groupe T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1	Type 1
Traitement de surface:	oui/PU	oui/PU	oui/PU
Poinçonnement résiduel EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Résistance aux sièges à roulettes EN 425:	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol:	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140:	2 db	2 db	2 db
Tenue à la lumière EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Résistance électrique EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Résistance aux substances chimiques EN 423:	résistant*	résistant*	résistant*
Résistance au glissement:	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)
Conseil de nettoyage et d'entretien:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

## CLICK COLLECTION/55

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage professionnel et ultra résistant pour l'usage domestique.

## CLICK COLLECTION/30

Revêtement de sol design en PVC haut de gamme très résistant pour l'usage domestique et résistant pour l'usage professionnel.

Type de revêtement selon EN 649/EN ISO 10582:	Hétérogène planches / carreaux	Hétérogène planches / carreaux
Classe d'intensité d'usage EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Épaisseur de la couche d'usure EN 429:	0,55 mm	0,55 mm
Poids total EN 430:	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,68 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de coloris:	13 planches / 7 carreaux	13 planches / 7 carreaux
Résistance à l'usure et au déchirement EN 660:	Groupe T	Groupe T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Épaisseur totale EN 428:	5,0 mm	5,0 mm
Unité d'emballage/palette:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Bords chanfreinés:	oui	oui
Traitement de surface:	oui/PU	oui/PU
Poinçonnement résiduel EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilité dimensionnelle EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Résistance aux sièges à roulettes EN 425:	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W
Chauffage au sol:	adapté (jusqu'à 28°C)	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140:	9 dB	9 dB
Tenue à la lumière EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Résistance électrique EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Résistance aux substances chimiques EN 423:	résistant*	résistant*
Résistance au glissement:	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)	R9 jusqu'à R10 (selon le dessin)
Conseil de nettoyage et d'entretien:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\* Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.



# Technische Gegevens

## floors@work/80

Voor zeer zwaar gebruik in commerciële en residentiële toepassingen.

Vloer volgens EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels
Classificering EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
PU dikte EN 429:	0,8 mm	0,55 mm
Aantal kleuren:	12 planken / 5 tegels	102 planken / 36 tegels
Totale dikte EN 428:	2,5 mm	2,5 mm
Verpakkings eenheid/pallets:	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Slijtage EN 660:	Groep T	Groep T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Schuine afgewerkte kanten:	ja (afhankelijk van het design)	ja (afhankelijk van het design)
Totaalgewicht EN 430:	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>
Verzegeling:	ja/PU	ja/PU
Restindruk EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Maatvastheid EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Bestand tegen stoelwielen EN 425:	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming:	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
db waarde ISO 10140:	4 dB	4 dB
Lichtechtheid EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemicaliën bestand EN 423:	ja*	ja*
Stroefheidsklasse:	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)
Reinings- en onderhoudsadvies:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

## floors@work/55

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

## LOOSE-LAY/55

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

Vloer volgens EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels
Classificering EN 685:	23, 33, 41	23, 31
PU dikte EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Totaalgewicht EN 430:	7,00 kg/m <sup>2</sup>	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Aantal kleuren:	14 planken / 6 tegels	14 planken / 6 tegels
Slijtage EN 660:	Groep T	Groep T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Totale dikte EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Verpakkings eenheid/pallets:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Schuine afgewerkte kanten:	ja	nee
Verzegeling:	ja/PU	ja/PU
Restindruk EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Maatvastheid EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Bestand tegen stoelwielen EN 425:	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming:	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
db waarde ISO 10140:	6 dB	6 dB
db waarde ISO 10140 met LL UL 1000 Ondervloer:	Tot 15 dB	Tot 15 dB
Lichtechtheid EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemicaliën bestand EN 423:	ja*	ja*
Stroefheidsklasse:	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)
Reinings- en onderhoudsadvies:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

## LOOSE-LAY/30

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

## floors@home/40

Voor extreme belasting bij privé-gebruik en gemiddelde belasting bij publiek gebruik.

## floors@home/30

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

## floors@home/20

Voor zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

Vloer volgens EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels
Totale dikte EN 428:	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Verpakkings eenheid/pallets:	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>
Classificering EN 685:	23, 32, 41	23, 31	22
PU dikte EN 429:	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
Aantal kleuren:	16 planken / 4 tegels	74 planken / 31 tegels	24 planken / 6 tegels
Schuine afgewerkte kanten:	ja (afhankelijk van het design)	ja (afhankelijk van het design)	nee
Totaalgewicht EN 430:	3,47 kg/m <sup>2</sup>	3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Slijtage EN 660:	Groep T	Groep T	Groep T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1	Type 1
Verzegeling:	ja/PU	ja/PU	ja/PU
Restindruk EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Maatvastheid EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Bestand tegen stoelwielen EN 425:	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming:	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
db waarde ISO 10140:	2 db	2 db	2 db
Lichtechtheid EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemicaliën bestand EN 423:	ja*	ja*	ja*
Stroefheidsklasse:	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)
Reinings- en onderhoudsadvies:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

## CLICK COLLECTION/55

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

## CLICK COLLECTION/30

Voor licht gebruik in commerciële toepassingen en zeer zwaar gebruik in residentiële toepassingen.

Vloer volgens EN 649/EN ISO 10582:	Heterogene planken/tegels	Heterogene planken/tegels
Classificering EN 685:	23, 33, 41	23, 31
PU dikte EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Totaalgewicht EN 430:	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,81 kg/m <sup>2</sup>
Aantal kleuren:	13 planken / 7 tegels	13 planken / 7 tegels
Slijtage EN 660:	Groep T	Groep T
EN ISO 10582:	Type 1	Type 1
Totale dikte EN 428:	5,0 mm	5,0 mm
Verpakkings eenheid/pallets:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Schuine afgewerkte kanten:	ja	ja
Verzegeling:	ja/PU	ja/PU
Restindruk EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Maatvastheid EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Bestand tegen stoelwielen EN 425:	ja, gem. EN 12529, type W	ja, gem. EN 12529, type W
Vloerverwarming:	geschikt max. 28C	geschikt max. 28C
Brandweerstand EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand tot warmte geleidend vermogen ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
db waarde ISO 10140:	9 dB	9 dB
Lichtechtheid EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Stroomgeleiding EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Chemicaliën bestand EN 423:	ja*	ja*
Stroefheidsklasse:	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)	R9 tot R10 (afhankelijk van het design)
Reinings- en onderhoudsadvies:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\* Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.





# Ficha Técnica

**floors@work/80**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un máximo desgaste en el sector comercial y en viviendas.

**floors@work/55**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

**LOOSE-LAY/55**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

**LOOSE-LAY/30**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

	floors@work/80	floors@work/55
Cobertura tipo de conformidad con EN 649/EN ISO 10582:	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas
Clasificación Rendimiento EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
Grosor capa de uso EN 429:	0,8 mm	0,55 mm
Número de colores:	12 Lamas Maderas / 5 Losetas	102 Lamas Maderas / 36 Losetas
Grosor Total EN 428:	2,5 mm	2,5 mm
Caja/Palet:	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión EN 660: EN ISO 10582:	Grupo T Tipo 1	Grupo T Tipo 1
Bordes biselados:	si (depende del diseño)	si (depende del diseño)
Peso Total EN 430:	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>
Tratamiento superficie:	si/PU	si/PU
Indentación Residual EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad de dimensión EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Indicado para sillas de ruedas EN 425:	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W
Calefacción radiante:	apto (>28°C)	apto (>28°C)
Comportamiento al fuego EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia conductividad térmica ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Mejora impacto sonido ISO 10140:	4 dB	4 dB
Velocidad Color EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Características Electroestáticas EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistencia química EN 423:	conforme*	conforme*
Resistencia al deslizamiento:	R9 hasta R10 (depende del diseño)	R9 hasta R10 (depende del diseño)
Mantenimiento/Recomendación limpieza:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

	LOOSE-LAY/55	LOOSE-LAY/30
Cobertura tipo de conformidad con EN 649/EN ISO 10582:	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas
Clasificación Rendimiento EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Grosor capa de uso EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Peso Total EN 430:	7,00 kg/m <sup>2</sup>	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Número de colores:	14 Lamas Maderas / 6 Losetas	14 Lamas Maderas / 6 Losetas
Resistencia a la abrasión EN 660: EN ISO 10582:	Grupo T Tipo 1	Grupo T Tipo 1
Grosor Total EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Caja/Palet:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Bordes biselados:	si	non
Tratamiento superficie:	si/PU	si/PU
Indentación Residual EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad de dimensión EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Indicado para sillas de ruedas EN 425:	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W
Calefacción radiante:	apto (>28°C)	apto (>28°C)
Comportamiento al fuego EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia conductividad térmica ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Mejora impacto sonido ISO 10140:	6 dB	6 dB
Mejora impacto sonido ISO 10140 con LL UL 1000 base del revestimiento:	Hasta 15 dB	Hasta 15 dB
Velocidad Color EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Características Electroestáticas EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistencia química EN 423:	conforme*	conforme*
Resistencia al deslizamiento:	R9 hasta R10 (depende del diseño)	R9 hasta R10 (depende del diseño)
Mantenimiento/Recomendación limpieza:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

**floors@home/40**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste máximo para su aplicación en viviendas y un desgaste medio en el ámbito profesional.

**floors@home/30**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste ligero en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

**floors@home/20**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en viviendas.

	floors@home/40	floors@home/30	floors@home/20
Cobertura tipo de conformidad con EN 649/EN ISO 10582:	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas
Grosor Total EN 428:	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Caja/Palet:	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>
Clasificación Rendimiento EN 685:	23, 32, 41	23, 31	22
Grosor capa de uso EN 429:	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
Número de colores:	16 Lamas Maderas / 4 Losetas	74 Lamas Maderas / 31 Losetas	24 Lamas Maderas / 6 Losetas
Bordes biselados:	si (depende del diseño)	si (depende del diseño)	no
Peso Total EN 430:	3,47 kg/m <sup>2</sup>	3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión EN 660: EN ISO 10582:	Grupo T Tipo 1	Grupo T Tipo 1	Grupo T Tipo 1
Tratamiento superficie:	si/PU	si/PU	si/PU
Indentación Residual EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad de dimensión EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Indicado para sillas de ruedas EN 425:	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W
Calefacción radiante:	apto (>28°C)	apto (>28°C)	apto (>28°C)
Comportamiento al fuego EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia conductividad térmica ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Mejora impacto sonido ISO 10140:	2 db	2 db	2 db
Velocidad Color EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Características Electroestáticas EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistencia química EN 423:	conforme*	conforme*	conforme*
Resistencia al deslizamiento:	R9 hasta R10 (depende del diseño)	R9 hasta R10 (depende del diseño)	R9 hasta R10 (depende del diseño)
Mantenimiento/Recomendación limpieza:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

**CLICK COLLECTION/55**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

**CLICK COLLECTION/30**

Lujo, alto rendimiento Suelos de PVC para un desgaste alto en el sector comercial y para un máximo desgaste en viviendas.

	CLICK COLLECTION/55	CLICK COLLECTION/30
Cobertura tipo de conformidad con EN 649/EN ISO 10582:	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas	Lamas Madera/Losetas Heterogéneas
Clasificación Rendimiento EN 685:	23, 33, 42	23, 31
Grosor capa de uso EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Peso Total EN 430:	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,81 kg/m <sup>2</sup>
Número de colores:	13 Lamas Maderas / 7 Losetas	13 Lamas Maderas / 7 Losetas
Resistencia a la abrasión EN 660: EN ISO 10582:	Grupo T Tipo 1	Grupo T Tipo 1
Grosor Total EN 428:	5,0 mm	5,0 mm
Caja/Palet:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Bordes biselados:	si	si
Tratamiento superficie:	si/PU	si/PU
Indentación Residual EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad de dimensión EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Indicado para sillas de ruedas EN 425:	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W	Apto para sillas de ruedas con EN 12529, tipo W
Calefacción radiante:	apto (>28°C)	apto (>28°C)
Comportamiento al fuego EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistencia conductividad térmica ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Mejora impacto sonido ISO 10140:	9 dB	9 dB
Velocidad Color EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Características Electroestáticas EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistencia química EN 423:	conforme*	conforme*
Resistencia al deslizamiento:	R9 hasta R10 (depende del diseño)	R9 hasta R10 (depende del diseño)
Mantenimiento/Recomendación limpieza:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\*Vis-à-vis los efectos a corto plazo de los agentes normales, nacionales.

Tener en cuenta instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento.



# Scheda Tecnica

	<b>floors@work/80</b>	<b>floors@work/55</b>
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per la massima sollecitazione nelle zone commerciali e negli ambienti domestici.	
Superficie in conformità EN 649/EN ISO 10582:	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte
Classe d'impiego EN 685:	23, 34, 43	23, 33, 42
Spessore strato d'usura EN 429:	0,8 mm	0,55 mm
Numero di decori:	12 doghe legno / 5 quadrotte	102 doghe legno / 36 quadrotte
Spessore Totale EN 428:	2,5 mm	2,5 mm
Mq/Confezione/Pallet:	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /200,40 m <sup>2</sup>
Resistenza all'usura EN 660:	Gruppo T	Gruppo T
EN ISO 10582:	Tipo 1	Tipo 1
Bisellatura:	si (in base al decoro)	si (in base al decoro)
Peso totale EN 430:	4,08 kg/m <sup>2</sup>	4,08 kg/m <sup>2</sup>
Trattamento superficiale:	si/PU	si/PU
Impronta residua EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilità dimensionale EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Idoneo per uso con sedie a rotelle EN 425:	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W
Riscaldamento a pavimento:	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)
Classificazione Fuoco EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla conducibilità ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Miglioramento acustico ISO 10140:	4 dB	4 dB
Solidità del colore EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Caratteristiche elettrostatiche EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistenza ai prodotti chimici EN 423:	conforme*	conforme*
Certificazione antisdrucchiolo:	R9 fino a R10 (in base al decoro)	R9 fino a R10 (in base al decoro)
Prodotti per la pulizia raccomandati:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

	<b>LOOSE-LAY/55</b>	<b>LOOSE-LAY/30</b>
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico elevato nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.	
Superficie in conformità EN 649/EN ISO 10582:	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte
Classe d'impiego EN 685:	23, 33, 41	23, 31
Spessore strato d'usura EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Peso totale EN 430:	7,00 kg/m <sup>2</sup>	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Numero di decori:	14 doghe legno / 6 quadrotte	14 doghe legno / 6 quadrotte
Resistenza all'usura EN 660:	Gruppo T	Gruppo T
EN ISO 10582:	Tipo 1	Tipo 1
Spessore Totale EN 428:	4,2 mm	4,2 mm
Mq/Confezione/Pallet:	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>	914 x 183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 125,25 m <sup>2</sup> 457 x 457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 610 x 305 mm: 1,67 m <sup>2</sup> / 120,24 m <sup>2</sup> 600 x 600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> / 129,60 m <sup>2</sup>
Bisellatura:	si	no
Trattamento superficiale:	si/PU	si/PU
Impronta residua EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilità dimensionale EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Idoneo per uso con sedie a rotelle EN 425:	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W
Riscaldamento a pavimento:	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)
Classificazione Fuoco EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla conducibilità ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Miglioramento acustico ISO 10140:	6 dB	6 dB
Miglioramento acustico ISO 10140 con LL UL 1000 base di rivestimento:	Fino a 15 dB	Fino a 15 dB
Solidità del colore EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Caratteristiche elettrostatiche EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistenza ai prodotti chimici EN 423:	conforme*	conforme*
Certificazione antisdrucchiolo:	R9 fino a R10 (in base al decoro)	R9 fino a R10 (in base al decoro)
Prodotti per la pulizia raccomandati:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

	<b>floors@home/40</b>	<b>floors@home/30</b>	<b>floors@home/20</b>
	Rivestimento di pavimento di disegno in materiale sintetico di alta qualità per sollecitazione estrema nella sfera residenziale e sollecitazione media nella sfera pubblica.		
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico leggero nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.		
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per l'alta sollecitazione negli ambienti domestici.		
Superficie in conformità EN 649/EN ISO 10582:	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte
Spessore Totale EN 428:	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Mq/Confezione/Pallet:	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>
Classe d'impiego EN 685:	23, 32, 41	23, 31	22
Spessore strato d'usura EN 429:	0,4 mm	0,3 mm	0,2 mm
Numero di decori:	16 doghe legno / 4 quadrotte	74 doghe legno / 36 quadrotte	24 doghe legno / 6 quadrotte
Bisellatura:	si (in base al decoro)	si (in base al decoro)	no
Peso totale EN 430:	3,47 kg/m <sup>2</sup>	3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Resistenza all'usura EN 660:	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T
EN ISO 10582:	Tipo 1	Tipo 1	Tipo 1
Trattamento superficiale:	si/PU	si/PU	si/PU
Impronta residua EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilità dimensionale EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Idoneo per uso con sedie a rotelle EN 425:	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W
Riscaldamento a pavimento:	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)
Classificazione Fuoco EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla conducibilità ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Miglioramento acustico ISO 10140:	2 db	2 db	2 db
Solidità del colore EN 20105-B02/2:	> 6	> 6	> 6
Caratteristiche elettrostatiche EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistenza ai prodotti chimici EN 423:	conforme*	conforme*	conforme*
Certificazione antisdrucchiolo:	R9 fino a R10 (in base al decoro)	R9 fino a R10 (in base al decoro)	R9 fino a R10 (in base al decoro)
Prodotti per la pulizia raccomandati:	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

	<b>CLICK COLLECTION/55</b>	<b>CLICK COLLECTION/30</b>
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico elevato nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.	
	Rivestimento per pavimenti con design, di alta qualità, in materia plastica per il traffico elevato nelle zone commerciali e la massima sollecitazione negli ambienti domestici.	
Superficie in conformità EN 649/EN ISO 10582:	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte	Vinilico Eterogeneo Doghe Legno/Quadrotte
Classe d'impiego EN 685:	23, 33, 41	23, 31
Spessore strato d'usura EN 429:	0,55 mm	0,3 mm
Peso totale EN 430:	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,81 kg/m <sup>2</sup>
Numero di decori:	13 doghe legno / 7 quadrotte	13 doghe legno / 7 quadrotte
Resistenza all'usura EN 660:	Gruppo T	Gruppo T
EN ISO 10582:	Tipo 1	Tipo 1
Spessore Totale EN 428:	5,0 mm	5,0 mm
Mq/Confezione/Pallet:	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>	1220 x 180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> / 84,48 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> / 68,99 m <sup>2</sup> 803 x 398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> / 57,54 m <sup>2</sup>
Bisellatura:	si	si
Trattamento superficiale:	si/PU	si/PU
Impronta residua EN 433:	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stabilità dimensionale EN 434:	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Idoneo per uso con sedie a rotelle EN 425:	si – EN 12529, Typ W	si – EN 12529, Typ W
Riscaldamento a pavimento:	accettato (sopra i 28°C)	accettato (sopra i 28°C)
Classificazione Fuoco EN 13501-1:	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla conducibilità ISO 8302:	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Miglioramento acustico ISO 10140:	9 dB	9 dB
Solidità del colore EN 20105-B02/2:	> 6	> 6
Caratteristiche elettrostatiche EN 1081:	> 10 <sup>10</sup> Ω	> 10 <sup>10</sup> Ω
Resistenza ai prodotti chimici EN 423:	conforme*	conforme*
Certificazione antisdrucchiolo:	R9 fino a R10 (in base al decoro)	R9 fino a R10 (in base al decoro)
Prodotti per la pulizia raccomandati:	Dr. Schutz	Dr. Schutz

\*Resistente ai normali prodotti chimici domestici.

Si prega di osservare anche le nostre istruzioni per la posa, la pulizia e la manutenzione.





ASTRA



ASTRA



# Reinigung und Pflege

## 1. Allgemeine Informationen

Bei den PROJECT FLOORS Designbodenbelägen handelt es sich um Produkte, welche bereits mit einer werkseitig aufgetragenen PU-Beschichtung ausgestattet sind. Um langfristig ein optimales Erscheinungsbild sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. Diese richtet sich nach Frequentierung und Einsatzbereich sowie der Farbwahl und Oberflächenprägung des Dekors. Eine Veredelung der Nutzschrift mittels eines 2K-PU Siegel-systems ist auf Wunsch möglich. In besonderen Objektsituationen ist eine zusätzliche Beschichtung sinnvoll (siehe Punkt 7).

## 2. Vorbeugende Maßnahmen

Um den Belag vor mechanischen Beschädigungen durch den Schmutzeintrag von Wasser, Sand o.ä. zu schützen, empfiehlt es sich, geeignete Sauberlaufzonen einzurichten. Während der Bauphase ist es erforderlich, den Belag gegen mechanische Beschädigung durch andere Gewerke zu schützen.

## 3. Bauschlussreinigung

Nach Fertigstellung der Fläche ist eine Bauschlussreinigung notwendig, um vorhandenen Bauschmutz sowie Klebstoffreste vollständig zu entfernen. Sie ist nicht gleichzusetzen mit einer Grundreinigung (siehe Punkt 6).

Nach vom Hersteller vorgegebener Abtrocknungszeit des Klebstoffes ist der Bodenbelag mit PU-Reiniger (nicht Grundreiniger), verdünnt mit Wasser (1:10), zu reinigen. Die Schmutzflotte muss vollständig aufgenommen und der Boden anschließend mit ausreichend klarem Wasser neutralisiert werden. Die Bauschlussreinigung dient nicht als vorbereitende Maßnahme, um anschließend eine Einpflege (siehe Punkt 4) durchzuführen! Hierzu ist eine Grundreinigung (siehe Punkt 6) erforderlich.

## 4. Einpflege

Aufgrund der bereits vorhandenen Oberflächenvergütung ist eine Ersteinpflege nicht zwingend erforderlich. Sofern die Trocknungszeiten der eingesetzten Klebstoffe berücksichtigt worden sind, kann die verlegte Fläche sofort begangen werden.

Je nach Einsatzbereich und der zu erwartenden Frequentierung kann auf Wunsch ein hochwertiges PU-Siegel-system der Fa. Dr. Schutz appliziert werden. Hierbei erhält der Bodenbelag einen zusätzlichen Schutz vor den mechanischen Einflüssen des täglichen Gebrauchs. Gerne beraten wir Sie auch individuell je nach Einsatzbereich – bitte sprechen Sie uns an!

## 5. Laufende Reinigung und Unterhaltspflege

Unter der laufenden Unterhaltspflege versteht man eine manuelle Reinigung, welche unter Einsatz üblicher Wischgeräte durchgeführt wird. Zuerst wird der Grobschmutz mittels Besen bzw. Staubsauger entfernt. Anschließend wird die Fläche mit dem PU Reiniger entsprechend der Gebrauchsanleitung gewischt.

## 6. Grundreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann der Fußboden in größeren Zeitabständen mit dem Grundreiniger R (Dr. Schutz) verdünnt gemäß Herstellerangaben gereinigt werden. Nach vollständiger Aufnahme der Schmutzflotte wird der Belag mit klarem, warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reinigungsreste vollständig beseitigt sind. Anschließend kann auf Wunsch eine Einpflege (siehe Punkt 4) vorgenommen werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungs- und Pflegemaschinen.

Sollten Pflegeprodukte anderer Hersteller eingesetzt werden, so ist dies mit den jeweiligen Pflegemittelherstellern abzustimmen. Sollten Sie noch weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Bodenbelägen haben, wenden Sie sich bitte an den Beratungsdienst von Dr. Schutz, Bonn Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 oder unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung erfüllt der Bodenleger seine Pflicht gemäß DIN 18365. Die jeweils aktuellsten Informationen zu Reinigung und Pflege finden Sie auf [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) im Bereich „Downloads“.

## 7. Wichtige Informationen

### Ladenlokale, Laufzonen:

In Zonen mit zu erwartender erhöhter Frequentierung empfehlen wir, vor der ersten Nutzung ein geeignetes PU-Siegel-system aufzubringen.

### Friseursalons, Autohäuser:

Es wird das fleck- und farbstoffresistente PU-Siegel-system „Anti-Color“ der Firma Dr. Schutz empfohlen, um Verfärbungen sowie Weichmacherwanderungen entgegen zu wirken.

### Gesundheitswesen:

In allen Bereichen, in denen Hand- und Flächendesinfektionsmittel zum Einsatz kommen, empfehlen wir den Einsatz des PU-Siegel-systems. Hiermit erhält der Belag einen optimalen Langzeitschutz und beugt der eventuellen Verfärbung durch die Desinfektionsmittel vor.

### Werterhaltung:

PROJECT FLOORS Beläge können generell jederzeit mit dem PU-Siegel-system nachveredelt/aufgefrischt werden, wenn durch mechanische Beanspruchung Gebrauchsspuren vorhanden sind, die mittels täglicher Pflege nicht mehr zu beseitigen sind.

Für zusätzlichen Schutz vor Verstrichungen und Kratzer durch bewegliche Möbelstücke sind nachträglich angebrachte Filzgleiter vorausgesetzt. Bürostühle müssen für den Einsatz auf PROJECT FLOORS Bodenbelägen mit weichen Doppel-Lenkrollen Typ W (weich) nach DIN 68131 ausgestattet sein.



# Cleaning and Care

## 1. General information

PROJECT FLOORS Design Flooring provides products with a polyurethane coating already applied at factory level. Regular cleaning is necessary to maintain the optimal appearance of our products over the long term and to ensure a long life. This will depend on the area of application and how often it is frequented, as well as on the choice of colour and the surface embossing of the decor. A refinement of the wear layer by means of a 2-component sealing system is available on request. The application of an additional coating is a useful option in certain situations (see point 7).

## 2. Preventative measures

In order to protect the flooring from mechanical damage caused by the introduction of dirt, water, sand, etc., it is advisable to establish appropriate clean-off zones. During the construction phase, it is necessary to protect the flooring from mechanical damage caused by other trades.

## 3. Cleaning on completion of construction work

Once construction work is complete, it is necessary to clean the work area to ensure that any building waste and adhesive residue is completely removed. This process is not the same as basic cleaning (see point 6).

In accordance with the adhesive drying times specified by the manufacturer, the floor covering must be cleaned by using PU cleaner (not basic cleaner) diluted with water (1:10). The waste cleaning water must be completely absorbed and the floor then neutralised with adequate amounts of clear water. The process of cleaning on completion of construction work does not serve as a preparatory measure for an initial treatment (see point 4)! For this process, basic cleaning is required (see point 6).

## 4. Initial treatment

Because the surface coating has already been applied, an initial treatment is not absolutely necessary. As long as the drying times of the adhesive are respected, the laid area can be walked on immediately.

Depending on the area of application and how often it is frequented, a high-grade PU sealing system produced by the company Dr. Schutz can be applied. In this case, the flooring is provided with protection against the mechanical effects of daily use.

We are happy to advise you personally about your particular area of use – please contact us!

## 5. Day-to-day cleaning and maintenance care

Day-to-day cleaning in this case means manual cleaning using a conventional mop. The coarse dirt must firstly however be removed by means of a broom or vacuum cleaner. The area can then be wiped with a PU cleaner in accordance with the instructions provided.

## 6. Basic cleaning

Depending how dirty it is, the floor can be cleaned intermittently with the basic cleaner R (Dr. Schutz), which must be diluted in accordance with the manufacturer's recommendations. Once the waste cleaning water has been completely absorbed, the flooring is neutralised with clear, warm water until all dirt and cleaning residue have been completely removed. Following this procedure, an initial treatment can be carried out if desired (see point 4). In the case of larger areas, the use of cleaning and treatment machines is recommended.

If treatment products from another manufacturer are used, their application must be in line with the advice of that particular manufacturer. If you have any further questions concerning the cleaning and care of flooring, please contact customer service at Dr. Schutz, Bonn Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 or look online at [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

By providing these cleaning and care instructions, the floor layer fulfils his obligations in accordance with DIN 18365. You can find the latest information about cleaning and care at [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) in the „Downloads“ section.

## 7. Important information

### **Shops, walkways:**

In areas which are expected to be frequented to a higher degree, we recommend that an appropriate PU sealing system is applied before the flooring is first used.

### **Hairdressing salons, car dealerships:**

For applications in these areas, we recommend the stain and dye resistant PU sealing system „Anti-Color“, produced by the company Dr. Schutz, as it counteracts changes in colouration and plasticity.

### **Health considerations:**

In all areas in which hand and surface disinfectants are used, we recommend the use of the PU sealing system, as the flooring is provided with optimal long-term protection and the possibility of discolouration through the use of disinfectant is prevented.

### **Conservation of value:**

If signs of wear caused by mechanical demands have become apparent, and these cannot be removed by means of daily care and treatment, PROJECT FLOORS floor coverings can generally be upgraded or refreshed at any time by the application of the PU sealing system. For additional protection from scuffing and scratches caused by the movement of furniture, the use of felt pads is required. Office chairs intended for use on PROJECT FLOORS floor coverings must be fitted with soft double castors type W (soft), in accordance with DIN 68131.

# Instructions de nettoyage et d'entretien

## 1. Généralités

Les revêtements de sol design PROJECT FLOORS sont enduits d'une couche de PU à l'usine. Un nettoyage régulier s'impose afin de maintenir à long terme leur aspect optimal et garantir une longévité élevée. Ce nettoyage varie en fonction de la fréquentation et du secteur d'utilisation ainsi que du coloris et du type de décor. Sur demande, il est possible de procéder à un finissage de la couche d'usure au moyen d'un vitrifiant PU à 2 composants. Dans certaines situations, il est judicieux d'opter pour un revêtement supplémentaire (voir Point 7).

## 2. Mesures préventives

Pour protéger le revêtement de sol des dommages mécaniques dus à l'apport de saletés par l'eau, le sable, etc., il est conseillé d'aménager des zones de passage propre aux endroits appropriés. Pendant la phase de travaux, il est nécessaire de protéger le revêtement contre les dégâts mécaniques provoqués par les différents corps de métier.

## 3. Nettoyage final du chantier

Une fois les travaux achevés sur la surface concernée, il faut procéder au nettoyage final du chantier de manière à éliminer les salissures ainsi que les résidus de colle. Cette opération ne doit pas être confondue avec le nettoyage intensif (voir Point 6).

Après le temps de séchage prescrit par le fabricant de la colle, le revêtement de sol doit être nettoyé avec un nettoyeur PU (et non pas un agent de nettoyage intensif) dilué à l'eau (1:10). Tout le liquide sale doit être éliminé avant de neutraliser le sol à l'eau claire en quantité suffisante. Le nettoyage final du chantier ne sert pas de mesure préventive au premier entretien (voir Point 4). Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage intensif (voir Point 6).

## 4. Premier entretien

Grâce à la présence du traitement de surface, le premier entretien n'est pas absolument obligatoire. Dans la mesure où les temps de séchage des colles utilisées ont été respectés, la surface posée est immédiatement praticable.

En fonction du secteur d'utilisation et de la fréquentation prévue, il est possible d'appliquer sur demande un vitrifiant PU de qualité supérieure de la société Dr. Schutz. Le revêtement de sol bénéficie alors d'une protection supplémentaire contre les influences mécaniques de l'utilisation quotidienne.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller personnellement en fonction du secteur d'utilisation concerné – N'hésitez pas à nous contacter!

## 5. Nettoyage et entretien réguliers

On entend par entretien régulier une opération manuelle faisant appel aux auxiliaires d'essuyage courants. Commencer par enlever les salissures grossières à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Puis traiter la surface avec un nettoyeur PU en suivant les instructions d'emploi.

## 6. Nettoyage intensif

Selon le degré de salissure, le sol peut être nettoyé à intervalles plus longs avec le nettoyeur intensif R (Dr. Schutz) dilué selon les indications du fabricant. Après avoir entièrement récupéré la saleté, il faut neutraliser le revêtement avec de l'eau propre et chaude jusqu'à l'élimination complète de tous les résidus de saleté et de nettoyage. Si souhaité, il est ensuite possible de réaliser un premier entretien (voir Point 4). Sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser des machines de nettoyage et d'entretien.

En cas d'utilisation d'autres produits d'entretien, en convenir au préalable avec le fabricant du produit concerné. Si vous avez encore des questions relatives au nettoyage et à l'entretien corrects des revêtements de sol, veuillez vous adresser aux conseillers de Dr. Schutz, Bonn Tél. : +49 228 95352 0, Fax : +49 228 95352 28 ou allez sur le site [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

En mettant à disposition ces instructions de nettoyage et d'entretien, le poseur de revêtements de sol a rempli ses obligations conformément à la norme DIN 18365. Vous trouverez les informations les plus récentes relatives au nettoyage et à l'entretien sur [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) à la rubrique «Téléchargements».

## 7. Informations importantes

### **Commerces, zones de passage :**

Dans les zones très fréquentées, nous conseillons d'appliquer un vitrifiant PU avant la première utilisation.

### **Salons de coiffure, concessionnaires automobiles :**

Pour contrecarrer les décolorations et les migrations du plastifiant, nous conseillons d'utiliser le vitrifiant PU « Anti-Color » résistant aux taches et aux colorants de la société Dr. Schutz.

### **Secteur de la santé :**

Dans tous les endroits où sont utilisés des désinfectants pour les mains et de surfaces, nous recommandons l'emploi du vitrifiant PU. Ceci permet d'assurer au revêtement de sol une protection à long terme optimale et prévient les décolorations éventuelles provoquées par les désinfectants.

### **Maintien de la valeur :**

Les revêtements de sol PROJECT FLOORS peuvent généralement être perfectionnés/ravivés à tout moment avec le vitrifiant PU pour éliminer les traces d'usure mécanique devant laquelle l'entretien quotidien reste impuissant.

Pour une protection supplémentaire contre les rayures et les égratignures dues au déplacement de meubles, nous conseillons l'emploi de patins en feutre. Les chaises de bureau doivent être équipées de roulettes doubles de type W (souples) selon DIN 68131 pour être utilisées sur les revêtements de sol PROJECT FLOORS.



# Reinigings- en onderhoudshandleiding

Mitglied im  
Member of



Fachverband der  
Hersteller elastischer  
Bodenbeläge e. V.



ARBEITSGEMEINSCHAFT  
PVC UND UMWELT E.V.



## 1. General information

Bij PROJECT FLOORS designvloerbekledingen gaat het over producten, die al voorzien zijn van een fabrieksmatig aangebrachte polyurethaan coating. Om duurzaam een optimaal uitzicht en een lange levensduur te garanderen, is een regelmatige reiniging noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de regelmaat van gebruik en het gebied van de toepassing en de keuze van de kleur en het reliëf van het oppervlak van het decor. Een verfijning van de gebruikte laag met behulp van een 2-componenten polyurethaan afdichtingssysteem is op aanvraag mogelijk. In bijzondere situaties van het object is een extra coating zinvol (zie punt 7).

## 2. Preventative measures

Om het oppervlak tegen mechanische beschadigingen door indringen van vuil water, zand e.a. te beschermen, is het raadzaam om zones met deurmatten aan te leggen. Tijdens de bouwfase is het nodig het oppervlak te beschermen tegen mechanische beschadiging door andere gespecialiseerde werkzaamheden.

## 3. Cleaning on completion of construction work

Na voltooiing van het aanleggen van de vloerbekledingen is een reiniging nodig om aanwezig bouwvuil en lijmresten volledig te verwijderen. Deze is niet hetzelfde als een basisreiniging (zie punt 6).

Volgens de door de fabrikant voorgeschreven droogtijd van de lijm, moet het vloeroppervlak met PU-reiniger (niet met basisreiniger), die met water werd verdund (1:10), gereinigd worden. Het vuile water moet volledig worden afgevoerd en de vloer moet dan ontsmet worden met veel schoon water. De reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen dient niet als voorbereidende maatregel om een initiële behandeling (zie punt 4) uit te voeren! Hiervoor is een basisreiniging (zie punt 6) nodig.

## 4. Initial treatment

Wegens de reeds aanwezige oppervlaktebehandeling is een initiële behandeling niet verplicht. Als de droogtijden van de lijm die in rekening zijn genomen, is het gelegd oppervlak direct beloopbaar.

Naargelang de toepassing en het gebied van toepassing kan, indien gewenst, een hoogwaardig PU-afdichtingssysteem van de fabrikant Dr. Schutz aangebracht worden. Hierbij verkrijgt het vloeroppervlak een extra bescherming tegen de mechanische invloeden van het dagelijks gebruik. Graag geven we ook individueel advies, afgestemd op de toepassing – neem contact met ons op!

## 5. Day-to-day cleaning and maintenance care

Onder actueel onderhoud begrijpt men een handmatige reiniging, die wordt uitgevoerd met gebruik van een conventionele dweil. Eerst wordt het grove vuil verwijderd met een borstel of een stofzuiger. Daarna wordt het oppervlak gereinigd met de PU-reiniger volgens de gebruikershandleiding.

## 6. Basic cleaning

Naargelang de graad van vervuiling kan de vloer over langere perioden met de basisreiniger R (Dr. Schutz), verdund volgens fabrieksspecificaties, gereinigd worden. Na volledige opname van het vuil water wordt de vloerbekleding met schoon, warm water ontsmet, tot alle vuil- en schoonmaakresten volledig verwijderd zijn. Daarna kan indien gewenst een initiële behandeling uitgevoerd worden (zie punt 4). Voor grotere oppervlakken wordt het gebruik van reinigings- en onderhoudsapparatuur aanbevolen.

Als onderhoudsproducten van andere fabrikanten worden gebruikt, moet dit worden overeengekomen met de respectieve fabrikanten van de onderhoudsmiddelen. Indien u nog andere vragen hebt over de juiste reiniging en het juiste onderhoud van vloerbekledingen, raadpleeg dan a.u.b. de dienst voor adviesverlening van Dr. Schutz, Bonn Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 of op [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Door verspreiding van deze reinigings- en onderhoudshandleiding vervult de vloerlegger zijn plicht volgens DIN 18365. De meest recente informatie over reiniging en onderhoud vindt u op [www.project-floors.com](http://www.project-floors.com) onder „Downloads“.

## 7. Important information

### Winkels, wandelzones:

In zones met te verwachten hoger regelmatig gebruik bevelen we aan vóór het eerste gebruik een geschikt PU-afdichtingssysteem aan te brengen.

### Kapsalons, autodealers:

Het vlek- en kleurstofresistente PU-afdichtingssysteem „Anti-Color“ van de firma Dr. Schutz wordt aanbevolen, om verkleuringen en kleurverloop door weekmakers tegen te werken.

### Hygiëne:

overal waar hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen worden gebruikt, bevelen we het gebruik van het PU-afdichtingssysteem aan. Hierdoor verkrijgt het oppervlak een optimale langdurige bescherming en wordt de eventuele verkleuring door het desinfectiemiddel verhinderd.

### Waardebehoud:

PROJECT FLOORS vloerbekledingen kunnen in het algemeen steeds na aanleg worden veredeld/opgefrist, indien er sporen van slijtage aanwezig zijn door mechanische belasting, die door middel van dagelijkse zorgen niet meer te herstellen zijn.

Voor extra bescherming tegen kerven en krassen door verplaatsen van meubelstukken, zijn nadien aangebrachte viltglijders voorzien. Bureaustoelen moeten voor gebruik op PROJECT FLOORS vloerbekledingen met zachte dubbele zwenkwielen, type W (zacht) volgens DIN 68131 uitgerust zijn.

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 5500-42506643 LOOSE-LAY/55 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 5000-42506643 LOOSE-LAY/30 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 6500-42506643 CLICK COLLECTION/55 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 6000-42506643 CLICK COLLECTION/30 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 1000-42506643 floors@work/80 0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 2000-42506643 floors@work/55 0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 4000-42506643 floors@home/40 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 3000-42506643 floors@home/30 0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert

PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO, DOP-CPR 7500-42506643 floors@home/20 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2008 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 zertifiziert



Your Project. Our Floors.



2015-12



PROJECT FLOORS GmbH  
+49 (0) 2233 9687 - 0  
[www.project-floors.com](http://www.project-floors.com)  
[info@project-floors.com](mailto:info@project-floors.com)

**PROJECT**  
FLOORS